



## Tekniskt datablad

# AIRSTOP ULTRA Tejp



För att säkerställa en byggnads yttre luft- och vindtäthet, skall membran eller skivmaterial för detta ändamål tätas permanent vid överlappningar, skarvar, anslutningar och penetrationspunkter. AIRSTOP ULTRA Tejp är något töjbar och är försedd med ett akrylatklister som har ett stort vidhäftningsspektrum. Tejpen lämpar sig även för svårare underlag såsom PP-membran utomhus.

## Fördelar

- Starkt klister
- Något töjbar
- Anpassar sig till underlagets struktur
- Hög UV-beständighet

## Användningsområde

- Fastsättning av ångbromsar och ångspärrar
- Fastsättning av OSB och MDF för in- och utomhusbruk
- Övergångar och anslutningar till trä, murade väggar och metaller
- Fastsättning av PP-membran

## Normer

- DIN 4108-11 inklusive åldrande
- DIN 4108-7
- ÖNORM B 8110-2
- SIA 180

## Finns i följande dimensioner

| Artikelnummer | Rullbredd | Rulllängd | Delat skyddspapper | Färg  | Kartonginnehåll |
|---------------|-----------|-----------|--------------------|-------|-----------------|
| 3AIR60        | 60 mm     | 40 m      | -                  | Vit   | 10 Rullar       |
| 3ULTRA        | 60 mm     | 40 m      | -                  | Svart | 10 Rullar       |
| 3ULTRA1       | 100 mm    | 40 m      | 50 / 50            | Svart | 6 Rullar        |
| 3ULTRA2       | 150 mm    | 40 m      | 75 / 75            | Svart | 4 Rullar        |

## Teknisk data

|                        |                                    |                        |                       |
|------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Sammansättning         | Töjbar LDPE-bas med akrylatklister | Temperaturbeständighet | -40-80 °C             |
| Bearbetningstemperatur | -5-40 °C                           | Färg                   | Vit / svart           |
| UV-Beständighet        | 24 Månader                         | Förvaring              | 2 år, svalt och torrt |

# AIRSTOP ULTRA Tejp

## Beskrivning

Töjbart akrylat-tejp på LDPE-bärarmaterial.

## UV-beständighet

Max. 24 månader. Vid krav på längre UV-beständighet rekommenderas OMEGA UVKB Fasadtejp.

## Vidhäftningsförmåga

AIRSTOP Tejp fungerar som tätning och inte som en stark sammanfogning. Ångbromsar och andra membran skall alltid fästas med klammer, läkt eller liknande.

## Kan ej täckas med puts

AIRSTOP ULTRA Tejp kan inte täckas med puts eller färg. För detta ändamål ska AIRSTOP FLEX Tejp användas.

## Limteknik

När tejpén appliceras skall tejpens hela yta klistras mot underlaget. Ju högre presstryck desto bättre vidhäftning (AIRSTOP ROLL Atpressningsrulle, AIRSTOP RAK Tryckpåstrykare). Det går utan problem att klistra tejpén över sig själv, t.ex. korsvis. Det är viktigt att se till att tejpén läggs jämnt och fullständigt spänningsfritt runt hörnen. För putsade ytor eller mycket grovt trä rekommenderar vi AIRSTOP Tätningsmassa SPRINT eller AIRSTOP DIMAROLL. Materialen som ska behandlas ska vara damm- och fettfria. Dessutom måste ytorna vara torra och stabila. Om du är osäker, rekommenderar vi förbehandling av underlaget. (UNI Primer eller BUBI LF Häftprimer).

## Limning vid mycket kalla temperaturer

AIRSTOP Tejp lämpar sig för applicering i temperaturer på ner till ca. -5 °C. Observera att det vid låga temperaturer kan uppstå ytkondensation vid små förändringar i temperaturen. Detta fungerar som ett släppskikt och försämrar vidhäftningen. Band som förvaras varmt har en klar bättre vidhäftning direkt från start. (värmefläkt, isoleringsbehållare)

## Fäster vid följande underlag

Trä, träbaserade skivor (OSB, MDF, laminat, m.m.), tegel, plast (släta ytor, fria från silikon och vax), metalloxider fria från oxider och rost, etc. Se systemförlägen i vår prislista.

## Limtid

Efter att AIRSTOP-tejpén har applicerats startar en så kallad tvärbindingprocess. Beroende på temperatur pågår denna ca. 6 - 24 timmar. Först då uppnås full vidhäftning.

## Borttagning av tejp

Värm med hårtork och dra långsamt av tejpén. Avlägsna tejprenster med AIRSTOP ADC Limborttagare. Var noga med att inte gnugga alltför länge på känsliga ytor. Vänta 5-15 min och spraya på nytt på AIRSTOP ADC Limborttagare och torka av.

## Förvaring

Förvaras i förseglad kartong, svalt och torrt. Stapla inte rullar på varandra utan släppapper.

## Kassering

Släppapper och tejp - Hushållsavfall, ÅVC

## Garanti

Det rena akrylatklistret som används innehåller inga tillsatser som leder till försprödning av klisterkiktet och är därför mycket ålderbeständigt.

